


<b>BARNIZ UHS FASTDRY</b>
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Barniz Acrílico UHS, con gran rapidez de secado en profundidad, que permite el pulido después de apenas 3 – 3,5 hr.a 23 °C. Fácil de aplicar, e ideal tanto para hacer piezas pequeñas como el pintado completo del automóvil.
<b>VOC:</b> VOC 2004 / 42 / IIB (d) (420) 420
<b>SUPERFICIE</b> Aplicación sobre base bicapa al agua o al disolvente.
<b>MODO DE USO:</b> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; padding: 10px;"> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>2:1 con Catalizadores            UHS FAST DRY            Rápido / Normal / Lento</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>1,3-1,4 mm 2-2,5. bar            1/2 + 1 = 55-60 micras</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>3-3,5 h. a 20°C            5-10 min. a 60°C</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>Sin diluyente</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>5 min. a 20°C</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>2004/42/IIB            (d) (420) 420</p> </div> </div>
<b>LIMPIEZA HERRAMIENTAS:</b> Con disolvente para acrílicos / poliuretanos
<b>PESO ESPECÍFICO:</b> 1,00 + 0,03
<b>MATERIA PRIMA:</b> Resinas acrílicas hidroxiladas.
<b>DATOS SEGURIDAD:</b> Consultar Ficha de Seguridad
<b>PERIODO DE GARANTÍA:</b> 12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas
<b>ADVERTENCIAS:</b> Respetar las proporciones de mezcla. No utilizar el producto a temperatura inferior a 10 °C. Conservar en lugar fresco y seco.
Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.