









<b>APAREJO 4:1 BLANCO</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Aparejo acrílico bicomponente, Mezclado en proporción 4:1 con su catalizador específico. ofrece un secado rápido y permite obtener altos espesores por mano. De fácil empleo ya que puede aplicarse sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio.			
<b>VOC:</b> 2004/42/IIIB(c) (540)540			
<b>SUPERFÍCIE</b> Acero, chapa galvanizada, aluminio, masilla, pinturas viejas.			
<b>MODO DE USO:</b>			
 P180-P220		 4:1 potlife→30'/20°C	 0-10% Disolvente
 1,3-1,5 mm. 2-4 bar 2-3=150-210 micras	 3h/20°C 20'-30'/60°C IR-9'-12'/1m.	 P320-P400	 2004/42/IIIB (c)(540)540
<b>CONTINUACIÓN APLICACIÓN:</b> Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente.			
<b>PESO ESPECÍFICO:</b> 1,6 ± 0,05			
<b>MATERIA PRIMA:</b> Resinas acrílicas hidroxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes			
<b>DATOS SEGURIDAD:</b> Consultar Ficha de Seguridad			
<b>PERIODO DE GARANTÍA:</b> 12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas			
<b>ADVERTENCIAS:</b> Conservar en lugar fresco y seco.			
* Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.			